杜邦 DELRIN 品牌 POM 牌号的命名规则：

多数杜邦 Delrin. 产品被编码以 3 个或 4 个数字以第一数字(如果 3 数字共计) 或第一 2 个数字(如果 4 个数字共计) 近似地代表融解流速的. (使用 ISO1133 标准 , 与 2 .16 KG 装载, g/10min) 。 因而, 100 系列是黏度最高的系列(或最低的融指), 300, 500, 900,以此类推流动性越来越高。

多数等级被编码正如每以下例子:

Delrin. 100P　NC010

Delrin. - 产品系列和注册商标 100 -产品编码 P - 词尾

NC010 .-颜色代码

编码.-特例

X00 系列.-经常是“classic” 均聚物一般用途等级

X00P 系列.-基于一个改良的热量稳定系统; 这些通用级别的均聚牌号有在更大的范围内更好的稳定性。

X11P 系列.-同 P 一样经热稳定改良，在通用均聚物和改良级别中提高了结晶成型周期, 降低模具收缩, 减少翘曲和的空隙, 并且增强注塑制件的尺寸稳定。 X60 系列.-共聚物一般用途等级 X07 系列.-紫外稳定等级。

X27UV 系列.-是热稳定和紫外稳定等级。 X50 系列.-挤出等级

编码.-前缀

DE .-发展或商业代码, 随机号

编码.-后缀含义

AL .-添加先进的润滑剂 KM.- Kevlar® 改良 ST .-超韧

P .-热稳定改良 T .-增韧 MT .-半增韧 UL.-紫外稳定 AS.-抗静电/加硬 AT.-抗静电/增韧

ATB .- 抗静电/增韧, 选择级 CM .-X42CM 2 次加工成型 AF .-PTFE 及 Teflon.填充 CL .-添加化学润滑剂 LM .-可做激光标志 TL .-添加 PTFE 润滑剂 GR .-玻纤增强 MF .-矿物填充 E .-低放射性

DP .-尺寸稳定和高产量级

杜邦 Delrin 的颜色代码

NC010 .-自然色为通用等级

NC000 .- 自然色为 GR 或 MF 等级 BK602, 402 .- 标准黑代码 BK601, 401 .-黑色防 UV 级别

BK000 .-黑色代码某些被填充的级别

BKL001 .-可做激光标志的 颜色代码(在这种情况下为黑色)

** 注意.-在某些情况下, 可以是没有颜色代码的如 100.